

## Egenskaper & Bruksområde

<b>Type</b>	Alkydbasert toppstrøk.
<b>Egenskaper</b>	Toppstrøksmaling med god værbestandighet. Lett å påføre og vedlikeholde.
<b>Bruksområde</b>	Benyttes som sistestrøksmaling på stål, treverk, takstein og bølgeblekk
<b>Farger</b>	Svart
<b>Glans</b>	Blank
<b>Underlag</b>	Påføres forbehandlet stål, fastsittende gammel alkydmaling eller annet underlag etter anbefaling.
<b>Anbefalt primer</b>	Carbocoat 1342
<b>Anbefalt toppstrøk</b>	Normalt ingen, men et ekstra strøk kan forlenge levetiden og kan være nødvendig på mørke underlag eller for klare, skarpe farger.
<b>Tørrfilm - tykkelse</b>	Normalt 40 µm.
<b>Våtfilm - tykkelse</b>	Normalt 75 µm.
<b>Tørrstoff - innhold</b>	55 ±2 volum %
<b>Teoretisk dekkevne</b>	13,8 m <sup>2</sup> /litr. ved 40 µm.
<b>Temperatur-resistens</b>	Kontinuerlig: 80°C Kortvarig: 110°C
<b>Flammepunkt</b>	39°C
<b>Egenvekt</b>	Ca. 1,1 kg/litr.

## Forbehandling

**Generelt** Underlaget må være rent og tørt ved påføring.

## Påføringsmetode

**Høytrykk-sprøyte** Dyse: 0,015 – 0,021"  
Trykk: 110-140 kg/cm<sup>2</sup> (1600-2000 PSI)

**Kost og rull** Medium stiv kost eller medium langhåret malerrulle anbefales. Malingen bør "arbeides" inn i stålet.

## Tynning

Tynner nr. 45.  
Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.

## Rengjøring & Sikkerhet

<b>Rengjøring</b>	Tynner nr. 45.
<b>Sikkerhet</b>	Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak. Allergiske personer bør bruke verneklær, hansker og beskyttende krem i ansiktet og alle utsatte områder.
<b>Ventilasjon</b>	All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Der det er mulig skal håndtering av produktet skje ved bruk av punktavsug og generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder alle bestanddelene i produktet og må ikke innåndes.
<b>Viktigste faremoment</b>	Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

## Påføringstemperatur

	Maling	Underlag	Luft temp.	Luft - fuktighet
Minimum	5°C	0°C	0°C	0 %
Maksimum	50°C	60°C	60°C	85 %

Må ikke påføres når overflatetemperaturen er mindre enn 3°C over duggpunkt.

## Tørketider

Temperatur	Støvtørr	Tørr	Overmaling
10°C	3 timer	16 timer	24 timer
20°C	2 timer	8 timer	16 timer
30°C	1½ time	6 timer	12 timer

## Emballasje & Lagring

<b>Emballasjestørrelse</b>	20 liter spann
<b>Lagring</b>	Lagres tørt og temperert

## Merknad

Dette produktet skal kun benyttes alene eller sammen med andre anbefalte Carboline eller Chugoku produkter med mindre det foreligger en godkjenning fra Carboline Norge AS.

Mars 2018  
Leveres i samarbeid med Chugoku Marine Paints



CARBOLINE NORGE AS  
P.O Box 540, 3412 Lierstranda  
Tel. +47 32 85 74 00 Fax +47 32 85 74 96

An **RPM** Company